

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

#### **2.1**

**1 - γ**

**2 - α**

**3 - β**

**4 - δ**

**2.2** Η διάβρωση ενός θερμαντικού σώματος οφείλεται:

1. Στην αστοχία του υλικού κατασκευής.
2. Στην ποιότητα του νερού του δικτύου (σκληρότητα).
3. Στην ηλεκτροδιάβρωση, που πραγματοποιείται, όταν υπάρχει συνεργασία χαλκού και χάλυβα χωρίς ανοδική προστασία